

# ALFA 100

Esmalte alquidálico para interior y exterior.



## 1. PRODUCTO.

**ESMALTE ALQUIDALICO ALFA 100** es una pintura anticorrosiva y de secado al aire, ideal donde se requiere un excelente brillo, alto contenido en pigmentos y buena resistencia al lavado y al intemperismo en condiciones ambientales no severas.

## 2. DATOS TECNICOS.

<b>TIPO DE RESINA:</b>	Alquidálico Base Solvente.
<b>TIPOS DE ACABADO:</b>	Mate Satín y Highgloss
<b>GAMA DE COLORES:</b>	COLORBOX y 13 colores básicos.
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO:</b>	8 a 9 m <sup>2</sup> por litro a 2 manos. Sin considerar pérdidas por aplicación.
<b>BRILLO:</b>	88 a 93 unidades a 60° gu's.
<b>SÓLIDOS EN PESO:</b>	Blanco: 54% pesos en sólido.
<b>SÓLIDOS EN VOLUMEN:</b>	Blanco: 44% en volumen.
<b>PH:</b>	8.5/9.5
<b>VISCOSIDAD:</b>	90/100 unidades Kreb's.
<b>DENSIDAD:</b>	Blanco: 1.050g/ml. astm d-1457
<b>CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:</b>	Libre de metales pesados, como plomo o mercurio al 100%.
<b>FINEZA HEGMAN:</b>	7-8 Hegman.
<b>TIEMPO DE SECADO:</b>	2 - 3 horas
<b>DILUCIÓN:</b>	Max. 20% de thinner.

### 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

**ESMALTE ALQUIDALICO ALFA 100** es un acabado de secado al aire, ideal donde se requiere un excelente brillo, una buena resistencia al intemperismo en condiciones ambientales no severas. Este esmalte es de fácil manejo y aplicación, secado rápido y tiene además una excelente nivelación de película y un bajo costo, así como una buena retención de color.

### 4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad. Mezcle bien antes de usar. Aplique con brocha de pelo, rodillo, equipo airless. Diluya este producto no más de un 20% con thinner. Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que estén selladas. Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se debe quitar toda la pintura suelta; si es brillante, lije; si polvea, elimínela lo más posible y procedo a sellar siguiendo las instrucciones. Una vez sellada la superficie, aplique la primera mano de pintura. Deje secar dos horas y aplique la segunda mano.

### 5. MÉTODO DE APLICACIÓN.

Agite e incorpore perfectamente cualquier asentamiento del esmalte Alfa 100 antes de adelgazar. Adelgace el material de un 10% a un 20% con thinner para usar con pistola de aire. No aplicar en condiciones de temperatura menores a los 10° grados centígrados o superiores a 35° C.

### 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

### 7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfacama S.A. de C.V. y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.