

ALFA 110

Esmalte secado rápido para interior y exterior.



1. PRODUCTO.

ESMALTE DE SECADO RÁPIDO ALFA es un esmalte de secado al aire ideal donde se requiere un corto tiempo de sacado, excelente adherencia sobre fierro, madera, así como un muy buen poder cubriente, y una excelente nivelación.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Alquidálico estirenado.
TIPOS DE ACABADOS:	Mate Satín Highgloss
GAMA DE COLORES:	Blanco y Negro
RENDIMIENTO TEÓRICO:	8 a 9 m ² por litro a 2 manos. Sin considerar pérdidas por aplicación.
PRESENTACIÓN:	Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco: 54% pesos en sólido.
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco: 44% en volumen.
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	90/95 unidades Kneb's.
DENSIDAD:	Blanco: 1.130 Kg/Lto. astm d-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de metales pesados, como plomo o mercurio al 100%.
FINEZA HEGMAN:	7-8 Hegman.
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C.
SECADO:	15 minutos secado al tacto.
DILUCIÓN:	Max. 20% de thinner.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

El **ESMALTE DE SECADO RÁPIDO ALFA** es un esmalte de secado al aire ideal donde se requiere un corto tiempo de sacado, excelente adherencia sobre fierro, madera, así como un muy buen poder cubriente, y una excelente nivelación. Es de fácil manejo y aplicación, totalmente libre de plomo.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad. Mezcle bien antes de usar. Aplique con brocha, rodillo, equipo airless. Diluya este producto no más de un 20% con thinner. Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que estén selladas. Cuando se trate de superficies que hayan sido pintadas anteriormente, se debe quitar toda la pintura suelta; si es brillante, lije; si polvea, elimínela lo más posible y procedo a sellar siguiendo las instrucciones. Una vez sellada la superficie, aplique la primera mano de pintura.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Agite e incorpore perfectamente cualquier asentamiento del esmalte de secado rápido Alfa antes de adelgazar. Adelgace el material de un 10 a un 20% con thinner, para usar con pistola de aire. Por su secado tan rápido, no recomendamos pintarlo con brocha o rodillo, sino exclusivamente con equipo de aspersión. No aplicar en condiciones de temperatura menores a los 10° grados centígrados o superiores a 35° C.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfagama S.A. de C.V. y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.