

AQUAGLOSS

Pintura esmalte base agua para interior y exterior.



1. PRODUCTO.

EL ESMALTE VINIL-ACRÍLICO AQUA-GLOSS da acabados brillantes y/o satinados, posee un buen poder cubriente, bajo olor y 100% base agua.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Vinil-acrítica.
TIPOS DE ACABADOS:	Satín y Brillante .
GAMA DE COLORES:	Blanco y colores pastel.
RENDIMIENTO TEÓRICO:	6 a 7 m ² por litro a 2 manos, sobre superficies lisas y sin considerar pérdidas por aplicación.
PRESENTACIÓN:	Litro, Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco: 43% pesos en sólido.
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco: 39% en volumen.
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	95/105 unidades Kneb's.
DENSIDAD:	Blanco: 1.200 Kg/Lto. astm d-1457.
VOC:	40 gr/Lto.
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de plomo o mercurio al 100%.
FINEZA HEGMAN:	7-8 Hegman.
TIEMPO DE SECADO:	1 hora por cada capa.
DILUCIÓN:	Max. 15% de agua.
LAVABILIDAD:	+ 5,000 ciclos.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

EL ESMALTE VINIL-ACRÍLICO AQUA-GLOSS es un recubrimiento recomendado para decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, tabla roca, ladrillo, cemento o mortero, mampostería y madera. Se recomienda para baños y cocinas. En el caso del metal puede ser acero negro, aluminio o lámina galvanizada, pero estos metales deberán estar previamente fondeados con un primario anticorrosivo base solvente adecuada. Este producto es ideal cuando se requiere de un acabado terso, con brillo y de extraordinaria duración. Para mejores resultados en los materiales de construcción, deberá aplicarse sobre superficies selladas o fondeadas adecuadamente.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, pero se puede aplicar con: brocha, rodillo, cepillo, equipo airless, etc. La dilución recomendada de este producto es de 15% max. Antes de iniciar a pintar se deberá sellar el muro con su sellador o primario recomendado. Después de la aplicación.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no resiste productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad del sustrato y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfagama S.A. de C.V. y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.