

ARENA PERLADA

Acabado arquitectónico Estiren-acrílico



1. PRODUCTO.

HRC FX ARENA PERLADA es un acabado arquitectónico que produce hermosos patrones imitación gamuza, textil mezclilla, acabados degradados, pizarra, dando en todos estos efectos metálico-iridiscentes.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Estiren-acrílico.
TIPOS DE ACABADOS:	Satín.
GAMA DE COLORES:	5 colores.
RENDIMIENTO TEÓRICO:	4 a 6 m ² por litro sobre superficies lisas.
PRESENTACIÓN:	Litro, Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	40% pesos en sólido.
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	26% en volumen.
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	95/100 unidades Kreb's.
DENSIDAD:	1.010 Kg/Lt astm d-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de metales pesados, como plomo o mercurio al 100%.
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C.
TIEMPO DE SECADO:	1 hora por cada capa.
DILUCIÓN:	Max. 20% de agua.
METODO DE APLICACIÓN:	Brocha o rodillo.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

HRC FX ARENA PERLADA es un acabado arquitectónico que produce hermosos patrones imitación gamuza, textil mezclilla, acabados degradados, pizarra, dando en todos estos efectos metálico-iridiscentes. Es ideal para acabados de lujo en todo tipo de muros o paredes interiores. Puede ser aplicado es superficies de yeso, madera, tabla roca etc., siempre y cuando la superficie se encuentre en óptimas condiciones y con la preparación adecuada.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

5. METODO DE APLICACIÓN.

1- Después de preparar y sellar la superficie aplique un fondo de pintura vinílica B (bellísima mate) a dos manos, según el color que corresponda al tono seleccionado. Así como al efecto seleccionado (Gamuza, Mezclilla, Roleado).

2.- Seleccionar la herramienta adecuada según el acabado seleccionado, brocha para el efecto Gamuza, rodillo de ½" para el efecto Roleado o cepillo para el efecto Mezclilla, aplicar sobre el muro.

3.- Efecto roleado: aplicar con rodillo sobre la superficie a manera irregular siempre en forma de paneles. Diluya el producto al 20% con agua.

4.- Efecto Gamuza, aplicar en forma de "X" con una brocha de no más de 4 pulgadas, trabaje de húmedo a seco, una vez seca aplique una segunda mano, diluya el producto al 15% con agua.

5.- Efecto mezclilla: aplique con un rodillo de ½" de espesor a manera de cubrir la superficie, una vez aplicado, con el cepillo de cerdas plásticas, deslícelo de manera vertical e inmediatamente de manera horizontal. Repítase las veces que sea necesario antes de que el producto depositado se seque.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Este no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfagama S.A. de C.V. y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.