

BELLISIMA

Pintura vinil-acrílica para interior y exterior



1. PRODUCTO.

BELLÍSIMA está diseñada para dar los mejores acabados en su hogar o empresa.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Vinil-acrílica.
TIPOS DE ACABADOS:	Mate, satin y semi-gloss.
GAMA DE COLORES:	COLORBOX
RENDIMIENTO TEÓRICO:	6 a 8 m ² por litro sobre superficies lisas.
PRESENTACIÓN:	Litro, galón y cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco/pastel: 51% en peso.
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco/pastel: 38 – 39% en volumen.
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	95/113 unidades Kneb's.
CONTENIDO DE VOC:	3 gr/lto. máximo. Esta pintura es base agua y es de muy bajo VOC .
DENSIDAD:	Blanco/pastel: 1.160 – 1.320 Kg/Lto.
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de metales pesados, como plomo o mercurio al 100%.
FINEZA HEGMAN:	4-5 Hegman.
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C.
TIEMPO DE SECADO:	1 hora al tacto, por cada capa.
LAVABILIDAD:	+10,000 ciclos.
DILUCIÓN:	Max. 20% de agua.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

La **pintura Bellísima** está diseñada para dar los mejores acabados en su hogar o empresa. Esta línea cuenta con el desarrollo de sistema tinto métrico HRCOLOR, en donde podemos obtener diferentes colores, gracias a su sistema de 4 bases (Pastel, Tint, Deep y Accent). Estos colores tienen la ventaja de ser repetidos las veces que se necesite. La alta calidad de los tintes en el sistema HRCOLOR nos permite obtener colores muy definidos, puros y limpios.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, pero se puede aplicar con: brocha, rodillo, cepillo, equipo airless, etc. La dilución recomendada de este producto es de 20% max. Antes de iniciar a pintar se deberá sellar el muro con su sellador o primario recomendado.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfagama S.A. de C.V. y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.