

BLOCK FILLER

Preparador de superficies acrílico-estirenado.



1. PRODUCTO.

Block Filler fue diseñado y formulado para rellenar los pequeños poros en superficies como el block de construcción.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Acrílico-estirenado.
TIPOS DE ACABADOS:	Mate.
GAMA DE COLORES:	Blanco.
RENDIMIENTO TEÓRICO:	2 - 4 m ² por litro.
PRESENTACIÓN:	Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco: 60% sólidos en peso.
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco: N/A
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	95/100 unidades Kreb's.
VOC:	Blanco: N/A
DENSIDAD:	Blanco: 1.563 +/- 0.020 Kg/Lto. astm d-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de metales pesados, como plomo o mercurio al 100%.
FINEZA HEGMAN:	4-5 Hegman.
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C.
TIEMPO DE SECADO:	2 hora por cada capa.
DILUCIÓN:	Max. 5% de agua.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

Se recomienda utilizar el primario **Block Filler** en superficies interiores y exteriores, sobre cemento, block, superficies rugosas de mampostería. Posterior a su aplicación requiere de ser pintado con cualquier línea de pintura para protegerlo, ya que no es un acabado, su función es sellar y/o rellenar algunas fisuras tipo cabello y poros de block principalmente. Rellena los poros de la superficie, es de fácil aplicación, un bajo olor. El repintado se recomienda sea en las próximas horas en condiciones que lo permitan.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie deberá estar seca, libre de polvo, cal, grasa y cualquier otro contaminante. Debe aplicarse a una mano, dejar secar dos o tres horas y después aplicar cualquiera de nuestras pinturas vinílicas para dar el acabado. No debe aplicarse a temperaturas menores a 10 °C o cuando existan niveles muy altos de humedad relativa.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Agite e incorpore perfectamente el primario Block Filler antes de usarlo. Este producto se recomienda aplicarlo directamente sin diluir con rodillo y felpa de ¾" a 1 ¼", brocha, o cepillo de estuco. Si se deseara diluir, no adicionar más de un 5% de agua limpia. Si lo diluye en demasía, entonces, este primario no dejara una película del espesor deseado, por lo tanto, no tapara el poro de la superficie tal y como fue diseñado.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No lo use en pisos, para obtener mejores resultados, aplique a temperaturas entre 10 °C – 34 °C. Temperaturas superiores a 34 °C pueden afectar a la aplicación del producto, dando como resultado un secado demasiado rápido. Evitar aplicar este producto en superficies calientes al tacto. Este producto no está diseñado para ser mezclado con pintura u otros productos.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfagama S.A. de C.V. y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.