

FONDO MANO TALLER

Primario anticorrosivo alquidálico.



1. PRODUCTO.

FONDO MANO TALLER ALFA es un primario anticorrosivo de secado al aire ideal donde aporta una excelente adherencia sobre cualquier metal, un buen gran poder cubriente, así como excelente nivelación.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Alquidálico
TIPOS DE ACABADOS:	Semi-mate
GAMA DE COLORES:	-Blanco, gris y rojo óxido.
RENDIMIENTO TEÓRICO:	8 a 10 m ² sobre superficies lisas.
PRESENTACIÓN:	Galón y cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco: 62% pesos en sólido
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco: 43% en volumen
FINEZAHEGMAN:	4-5 hegman
VISCOSIDAD:	100/103 unidades Kneb's
DENSIDAD:	Blanco: 1.240 Kg/Lt astm d-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de metales pesados, como plomo o mercurio al 100%
SECADO AL TACTO:	30 minutos.
TIEMPO DE REPINTADO:	12 horas.
TIEMPO DE CURADO:	7-8 días.
DILUCIÓN:	Max. 20% de Thinner
METODO DE APLICACIÓN:	Brocha, rodillo, airless y aspersión por aire

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

El fondo mano taller alfa es un primario anticorrosivo de secado al aire ideal donde aporta una excelente adherencia sobre cualquier metal, un buen gran poder cubriente, así como excelente nivelación. Es de fácil manejo y aplicación, secado rápido y tiene además un bajo costo.

Se recomienda utilizar el fondo mano taller alfa como primario para proteger ventanas, estructuras y equipo metálico, herrería y maquinaria en general.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie a recubrir deberá estar seca, libre de polvo, grasa y de cualquier otro contaminante. Una vez aplicado en fondo mano taller alfa, se recomienda dar el acabado brillante con nuestro esmalte Alfa 100. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Agite e incorpore perfectamente cualquier asentamiento del fondo mano taller alfa antes de adelgazar. Adelgace el material de un 5 a un 10% con thinner, para usar con brocha, o un máximo del 20% para aplicar con pistola de aire.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfacama S.A. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.