

HORUS

Textura elastomerica 100% acrílica para interior y exterior

1. PRODUCTO.

TEXTURA HORUS es un revestimiento elastomerico 100% acrílico base agua e impermeable; lo que lo hace muy resistente y duradero al interior y al exterior.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Acrílica	
TIPO DE ACABADO:	Mate	
GAMA DE COLORES:	BLANCO Y 370 COLORBOX (sobre pedido)	
RENDIMIENTO TEÓRICO POR CUBETA:	18-20m ² sobre superficies lisas.	
PRESENTACIÓN:	Galón y Cubeta.	
VISCOSIDAD:	90,000/100,000 cps	
VOC:	<50 gramos	Por liro -H2O y solv. exenta
DENSIDAD:	Blanco:	1.850 Kg/Lt astm d-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de plomo o mercurio	
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C	
TIEMPO DE SECADO	1- 2 horas por cada capa. 48 horas total.	
DILUCIÓN:	No requiere dilución	

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

HORUS es una textura acrílica diseñada para funcionar con el sistema Elastomérico HRC, puede dar un acabado altamente estético en muros interiores y exteriores que, con su gran rendimiento, poder cubriente y durabilidad; da la protección requerida al muro. Permite obtener muchos acabados gracias a su gran maniobrabilidad. Es muy resistencia a la intemperie y con un muy bajo olor.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de HORUS, tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese de aplicar primero el sellador Elastomérico de HRC, después debe aplicar a dos manos nuestro producto pintura Elastomérica HRC con el mismo color del que será la textura HORUS. Siguiendo estos pasos, obtendrá un mayor rendimiento en HORUS y una gran durabilidad en años.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, se puede aplicar con: Tolba y Llana. No requiere dilución (en caso de estar muy espeso el producto debido a las condiciones climáticas. Se puede agregar hasta 1 litro de agua limpia máximo).

Llana: Aplique HORUS directamente sobre el sustrato con una llana de acero inoxidable limpia. Aplique y nivele el acabado durante la misma operación hasta el espesor mínimo obtenible consistente con uniforme cobertura. Mantenga un borde húmedo aplicando y texturizando continuamente sobre la superficie de la pared. Trabaje el acabado en esquinas, juntas u otras roturas naturales y no permita que el material se asiente dentro de un área ininterrumpida de la pared. Frote la llana sobre la textura HORUS para lograr el acabado final.

Tolba (tirolera): Aplique HORUS a una distancia no menor a 70cm del sustrato, haciendo un leve movimiento circular respecto a la aspersión del producto mientras avanza rellenando todos los espacios posibles. Se recomienda aplicar con una presión de entre 80-90psi en el equipo.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras texturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación del producto. No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, basecoat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado de nuestra línea WALL PREP HRC. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfagama S.A. de C.V. y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.