

MINERALIA

Acabado arquitectónico Estiren-acrílico



1. PRODUCTO.

HRC FX MINERALIA es un acabado arquitectónico que simula acabados metalizados con un efecto iridiscente.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Estiren-acrílico
TIPOS DE ACABADOS:	Satín
GAMA DE COLORES:	12
RENDIMIENTO TEÓRICO:	4 a 6 m ² sobre superficies lisas.
PRESENTACIÓN:	Litro, Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	40% pesos en solido
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	26% en volumen
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	95/100 unidades Kreb's
DENSIDAD:	1.010 – 1.150 Kg/Lt astm d-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de metales pesados, como plomo o mercurio al 100%
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C
TIEMPO DE SECADO	1 hora por cada capa.
DILUCIÓN:	Max. 15% de agua
METODO DE APLICACIÓN:	Brocha, Rodillo o equipo airless.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

HRC FX MINERALIA es un acabado arquitectónico que simula acabados metalizados con un efecto iridiscente. Ideal para acabados artesanales. Mineralia realza la textura de la superficie donde se coloca. Puede utilizarse en molduras, barandales, muebles etc. Puede ser aplicado en superficies de yeso, madera, tabla roca etc. No se recomienda para superficies lisas mayores a 60 cm de ancho. En superficies con acabados rugosos (texturizados, gotas planchada etc.) no tiene inconveniente en el tamaño del área a recubrir.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

5. METODO DE APLICACIÓN.

1.- Aplicación con brocha: Diluir hasta un 10% con agua limpia. Se pueden dar una o dos manos de producto, según el acabado deseado. Una mano puede dar el efecto de patina. Dos manos de producto dan un color metalizado cerrado.

2.- Con rodillo: Diluir hasta un 10% con agua limpia. Se deben aplicar 2 manos de producto. Las marcas de traslape entre mano y mano se notarán, pero esto dará un efecto visual en el acabado final.

3.- Compresor: Usar una pistola de gravedad. Diluir el producto hasta un 15% con agua limpia. El compresor deberá proporcionar una presión de aire entre 90-110 psi. Aplicar con la pistola franjas no mayores a 60 cm de ancho, para minimizar las marcas de traslape.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Este acabado no resiste productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfagama S.A. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.