

PERLEX

Acabado arquitectónico Estiren-acrílico



1. PRODUCTO.

HRC FX LINEA PERLEX es un acabado arquitectónico que produce hermosos patrones imitación piedra decorativa con efectos metálico-iridiscentes.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Estiren-acrílico
TIPOS DE ACABADOS:	Satín
GAMA DE COLORES:	11
RENDIMIENTO TEÓRICO:	4 a 6 m ² sobre superficies lisas.
PRESENTACIÓN:	Litro, Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	40% pesos en solido
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	26% en volumen
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	95/100 unidades Kreb's
DENSIDAD:	1.010 – 1.050 Kg/Lt astm d-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de metales pesados, como plomo o mercurio al 100%
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C
TIEMPO DE SECADO	1 hora por cada capa.
DILUCIÓN:	Max. 10% de agua
METODO DE APLICACIÓN:	Llana de acero inoxidable.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

HRC FX LINEA PERLEX es un acabado arquitectónico que produce hermosos patrones imitación piedra decorativa con efectos metálico-iridiscentes. Es ideal para acabados de lujo en todo tipo de muros o paredes interiores. Puede ser aplicado en superficies de yeso, madera, tabla roca etc., siempre y cuando la superficie se encuentre en óptimas condiciones y con la preparación adecuada.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Llana de acero inoxidable

- 1.- Después de preparar y sellar la superficie aplique un fondo de pintura vinílica "B" (bellísima) a dos manos, según el color que corresponda al tono seleccionado.
- 2.- Con una llana de acero inoxidable, de 3" x 8" con esquinas redondeadas, aplicar el Perlex sobre el muro, en pequeñas cantidades, cubriendo poco a poco la superficie del fondo.
- 3.- Realice movimientos cortos y controlados, trabaje siempre en secciones pequeñas, de húmedo a seco, para evitar marcas de traslape, aplique presión sobre la llana y deje que el producto resbale sobre la superficie.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Este acabado no resiste productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfagama S.A. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.