

ZEN vinílica

Es una pintura vinil-acrílica diseñada para contar con gran lavabilidad, tiene buen rendimiento y poder cubriente.



DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Vinil-acrílica
TIPOS DE ACABADOS:	Satínado para interiores y exteriores
GAMA DE COLORES:	Blanco Ostión (CW057 y/o su equivalente) y Gris (Como referencia de color Rock Downing Slate / 8523M y/o su equivalente) y 800 colores del fandeck color concert
RENDIMIENTO TEÓRICO:	8m2 por litro mínimo a dos manos
PRESENTACIÓN:	Cubeta 19 litros
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco/pastel: 46% en peso minimo
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco/pastel: 42% en volumen
PH:	8.5/9.05
VISCOSIDAD:	100/106 unidades Kreb's a 25°C ASTM-D-562
TIEMPO DE SECADO :	Al tacto a 25°C 30 minutos o menos
DENSIDAD:	1.270 (valor promedio) Kg/Lt a 25°C ASTM D-1457
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de plomo o mercurio
FINEZA HEGMAN:	4-5 Hegman
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C
LAVABILIDAD:	10,000 ciclos minimo
DILUCIÓN:	10 AL 15% de agua LIMPIA para brocha o rodillo Y un 20% por aspersión.
FICHA TECNICA:	
PAGINA WEB HRC:	https://hrccolor.com.mx/

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

Es una pintura vinil-acrílica tiene muy buena brochabilidad, nivelación, durabilidad, adherencia, así como resistencia a la intemperie. Disponible en los colores: Blanco Ostión (CW057 y/o su equivalente) y Gris (Como referencia de color Rock Downing Slate / 8523M y/o su equivalente). Y 800 colores del fandeck color concert, su formulación está diseñada para permitir una muy buena repetitividad de los colores.

PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc. Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

METODO DE APLICACIÓN.

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, se puede aplicar con: brocha, rodillo, cepillo, equipo airless, etc. La dilución recomendada de este producto es de 20% max. Antes de iniciar a pintar se deberá sellar el muro con su sellador o primario recomendado por nosotros.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no es producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfagama S.A. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.