

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO FIBRATADO DRY 5 AÑOS



1. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Estiren-acrílico (impermeabilizante acrílico)
COLOR:	Blanco
RENDIMIENTO:	19 m ² por cubeta sin malla de refuerzo mínimo
PRESENTACIÓN:	Cubeta 19 Litros
SÓLIDOS EN PESO:	50% pesos en solido mínimo (ASTM D-1644)
PH:	8.5 mínimo (ASTM E-70)
VISCOSIDAD:	35,000 cps. Mínimo (astm-2196)
DENSIDAD:	Blanco: 1.30 Kg/Lt astm d-1475 25° C
ELONGACIÓN:	200% mínimo (astm-d 412).
NUMERO DE MANOS:	2 manos
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	2 años a una temperatura de 25°C
SECADO AL TACTO:	2 horas como máximo.
DURACION:	5 años
METODO DE APLICACIÓN:	Brocha, rodillo o cepillo.

FICHA TECNICA:

PAGINA WEB HRC: <https://hrccolor.com.mx/>

2. DESCRIPCION

EL IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DRY 5 AÑOS ES UNA MEZCLA DE PRODUCTOS DE CALIDAD CONTROLADA QUE SATISFACE LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TODO TIPO DE TECHOS Y AZOTEAS. SE PUEDE EMPLEAR PARA LOZAS RETICULARES MONOLITICAS, LAMINA DE ASBESTO, GALVANIZADA CON CIERTO NIVEL DE USO, MADERA O ASI COMO PAREDES COLINDANTES.

3. USOS

SE RECOMIENDA UTILIZAR EL IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DRY 5 AÑOS COMO RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA LOZAS DE CONCRETO MONOLÍTICAS HORIZONTALES E INCLINADAS, MUROS Y FACHADAS. PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE LÁMINA DE ASBESTO, FIBRA, CEMENTO Y METAL. SE APLICA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE COMO: CONCRETO, MORTERO, MATERIALES AISLANTES COMO POLIESTIRENO, POLIURETANO, FIBRA DE VIDRIO, ETC.

4. APLICACION

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: LIMPIE Y LAVE LA SUPERFICIE, RETIRANDO FALSAS ADHERENCIAS POLVO, GRASA, SALITRE, ETC. DEJE SECAR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. TRATÁNDOSE DE SUPERFICIES CON SISTEMAS IMPERMEABLES EN MAL ESTADO, SE RECOMIENDA RETIRARLO TOTALMENTE Y HACER EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE AL TIPO DE SUPERFICIE.

PRIMARIO: UTILICE EL SELLADORE ELASTOMERICO PARA MUROS Y TECHOS ALFA COMO PRIMARIO SOBRE LA SUPERFICIE LIMPIA Y SECA APLIQUE CON BROCHA O RODILLO.

TRATAMIENTO LUGARES CRÍTICOS: PARA EL TRATAMIENTO DE FISURAS, GRIETAS, BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, BASES DE TUBERÍAS, DE ANTENAS, DE TINACOS, ETC. APLIQUE EL IMPERMEABILIZANTE DRY 5 AÑOS SIN DILUIR SOBRE LA ZONA A PROTEGER, Y ESTANDO FRESCO, COLOQUE SOBRE ESTE LA MALLA DE REFUERZO DE POLIÉSTER, ASENTANDO PERFECTAMENTE PARA NO DEJAR ARRUGAS NI ABOLSAMIENTOS. DEJE SECAR DE 12 A 24 HRS DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE.

ACABADO: SOBRE LA SUPERFICIE CON PRIMARIO Y LIBRE DE POLVO APLIQUE LA PRIMERA MANO DE EL IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DRY 5 AÑOS SIN DILUIR, Y DEJE SECAR.

APLIQUE SOBRE TODA LA SUPERFICIE UNA SEGUNDA MANO DE EL IMPERMEABILIZANTE DRY 5 AÑOS, EN SENTIDO CRUZADO AL ANTERIOR Y DEJE SECAR.

5. RECOMENDACIONES

LA SUPERFICIE DEBERA ESTAR SECA, LIBRE DE POLVO, CAL, GRASA Y CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE. NO DEBE APLICARSE LA PINTURA A TEMPERATURAS MENORES DE 10°C O CUANDO EXISTAN ALTOS NIVELES DE HUMEDAD EN EL AMBIENTE. SI SE VA A RECUBRIR SUPERFICIES ALCALINAS, SE RECOMIENDA UTILIZAR COMO PRIMARIO EL SELLADOR ELASTOMERICO PARA MUROS Y TECHOS ALFA DANDO UNA MANO, DEJAR SECAR TRES O CUATRO HORAS Y POSTERIORMENTE APLICAR EL IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DRY 5 AÑOS. MANTENGA EL ENVASE BIEN CERRADO, EN LUGARES FRESCOS Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

LOS DATOS AQUI PRESENTADOS SON EL RESULTADO DE NUESTRAS PROPIAS INVESTIGACIONES Y PRUEBAS POR LO QUE PUEDEN TOMARSE COMO VERDADEROS SIN EMBARGO Y DEBIDO A LA INFINIDAD DE VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA APLICACION NO PODEMOS GARANTIZARLOS PLENAMENTE. NOSOTROS GARANTIZAMOS NUESTRO PRODUCTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ANTES MENCIONADAS. NO HACEMOS NINGUNA GARANTIA DE OTRO TIPO INCLUYENDO COMERCIO Y PROPOSITOS PARTICULARES. LA RESPONSABILIDAD ES LIMITADA A REEMPLAZAR EL PRODUCTO O REEMBOLSAR LA CANTIDAD DE LA COMPRA EN CASO DE QUE ASI PROCEDA A JUICIO DE ACABADOS ALFAGAMA S.A. DE C.V. Y MEDIANTE LA PRESENTACION DE LA FACTURA DE COMPRA CORRESPONDIENTE. LA MANO DE OBRA O EL COSTO DE LA MANO DE OBRA Y OTROS DAÑOS CONSECUENTES SON EXCLUIDOS.