

ESMALTE MASTER PRO BASE SOLVENTE

Pintura Interior y Exterior

1. PRODUCTO.

La PINTURA PARA TRÁFICO MASTER PRO está diseñada para señalamiento de tráfico en calles, estacionamientos, carreteras. En interior y Exterior

2. DATOS TECNICOS.

TIPOS DE ACABADOS:	Alto brillo 80 unidades a 60 grados
VISCOSIDAD	95-100 ku's en viscosímetro stormer astm d-562
DENSIDAD:	1.010 kg/lto (valor promedio) astm d-1457
GAMA DE COLORES:	Negro, Blanco, (Básicos) y 485 Colores del Colorbox y colores a petición del cliente.
TIEMPO SECADO AL TACTO:	Máximo 2 horas
% SÓLIDOS EN PESO:	48% en peso
% SOLIDOS EN VOLUMEN:	55% en volumen en blanco
FINEZA HEGMAN:	7-8 hegman
DUREZA A LOS 7 DÍAS:	3 a 4 años
PRESENTACIONES:	Litro, Galón 3.785 Lts, Cubeta 19lts. Tambor 200lts
PODER CUBRIENTE:	8 metros cuadrados por litro como minimo a 2 manos sobre una Superficie lisa y sellada sin considerar perdida por aplicación
METODO DE APLICACION:	brocha, rodillo, equipo de aspersión con aire o airless
DILUCIÓN/ADELGAZADO:	15% con thinner
METODO DE APLICACIÓN:	Brocha, rodillo, airless y aspersión por aire.
RENDIMIENTO	7 a 10 metros cuadrados por litro

ACABADO	Brillante y Semi- mate
----------------	------------------------

LAVABILIDAD:	100% Lavable
---------------------	--------------

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

El esmalte alquidico Master Pro es un acabado de secado al aire ideal donde se requiere alto brillo, una buena resistencia al intemperismo en condiciones ambientales no severas. Este esmalte es de fácil manejo y aplicación, secado rápido y tiene además una excelente nivelación de película y un bajo costo, así como una buena retención de color.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie a recubrir deberá estar seca, libre de polvo, grasa y de cualquier otro contaminante. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños. No usar para recubrir juguetes u otros objetos que los niños puedan llevarse a la boca. Este esmalte contiene plomo

5. METODO DE APLICACIÓN.

Agite e incorpore perfectamente el esmalte alquidico Master Pro antes de adelgazar. Adelgace el material de un 5 a un 15% con thinner, toluol o xilol para usar con brocha

LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfagama S.A. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.

V2026