

TRÁFICO BASE SOLVENTE

PINTURA PARA TRÁFICO BRILLANTE HULE CLORADO ALFA B.S.



1. PRODUCTO.

LA PINTURA PARA TRAFICO BRILLANTE HULE CLORADO ALFA está diseñada para señalamiento de tráfico en calles, estacionamientos, y carreteras. Tiene un secado rápido y una excelente adherencia sobre concreto hidráulico, así como pavimento asfáltico.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Alquidal/hule clorado
TIPOS DE ACABADOS:	Brillante
BRILLO:	85-95 UNIDADES A 60 GRADOS
GAMA DE COLORES:	Blanco y Amarillo
NUMERO DE MANOS:	1 Mano
RENDIMIENTO TEÓRICO:	De 34 a 36 metros lineales por litro en franjas de " 10 cm con un espesor de película de 4 milésimas.
DURABILIDAD DE ALMACENAJE:	1 AÑOS EN ENVASE CERRADO A 25'C
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco: 49%-50% mínimo pesos en solido
FINEZA HEGMAN:	7-8 HegmaN
VISCOSIDAD:	75/80 unidades Kreb's A 25°C ASTM D-1457
DENSIDAD:	1.070-1.100 KG/LTO (Valor Promedio) ASTMD-1457
TIEMPO DE SECADO:	25-45 MINUTOS (DEPENDE LA TEMP. AMBIENTE)
RESISTENCIA A LA ABRACION:	Alta
RODAMIENTO:	35 -55 minutos.
DILUCIÓN:	10 AL 20% CON TOLUOL Y XILOL
METODO DE APLICACIÓN:	BROCHA, RODILLO, EQUIPO DE ASPERSION CON AIRE O AIRLESS.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

LA PINTURA PARA TRÁFICO BRILLANTE HULE CLORADO ALFA está diseñada para señalamiento de tráfico en calles, estacionamientos, carreteras. Tiene un secado rápido y una excelente adherencia sobre concreto hidráulico, así como pavimento asfáltico. Debido a su contenido de resina acrílica, puede resistir la abrasión provocada por los neumáticos de los vehículos. Por ser de acabado brillante se ensucia mucho menos que las pinturas de tráfico convencionales, que son más mates, sin embargo, la velocidad de secado es más lenta que una pintura de tráfico convencional e influye en su secado la temperatura ambiente (mientras más frío el clima, tardara más en secar)

4. USOS.

Se recomienda utilizar la pintura para tráfico brillante hule clorado alfa para Señalamiento en todo tipo de pavimentos asfálticos e hidráulicos.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Agite e incorpore perfectamente la pintura para tráfico brillante hule clorado alfa antes de adelgazar. Puede adelgazar la pintura de tráfico alfa con un 10 a un 20% de toluol o xilol o aplicarla directa con equipos pinta rayas, de aspersión u ollas de presión.

6. RECOMENDACIONES

La superficie deberá estar seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. No debe aplicarse este material cuando la temperatura sea menor a 10 grados centígrados o cuando la humedad relativa sea mayor del 60%. No aplique esta pintura si se trata de cemento hidráulico recién hecho, ya que es muy alcalino y atacara a la pintura. Espere por lo menos de 30 a 45 días para poder aplicarlo. Se mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

7. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No mezcle este producto con otras pinturas. No agregue cargas o materiales extraños que adulteren la formulación. No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10° C. Si va a pintar al exterior se debe evitar hacerlo por la tarde en la época del año cuando hay más probabilidad de rocío y condensación. Lave perfectamente las herramientas y equipo después de utilizar este producto. Mantenga el envase bien cerrado, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

8. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de acabados Alfagama S.A. de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.