

STANDARD

Pintura copo limero vinil-acrítica para interior y exterior.



1. PRODUCTO.

ALFA STANDARD está desarrollada para satisfacer las necesidades del mercado de la construcción, así como del doméstico, donde se requiere calidad y economía, dando terminados tersos.

2. DATOS TECNICOS.

TIPO DE RESINA:	Vinil-acrítica
TIPOS DE ACABADOS:	Mate
GAMA DE COLORES:	Blanco
RENDIMIENTO TEÓRICO:	6 a 7 m ² sobre superficies lisas.
PRESENTACIÓN:	Galón y Cubeta.
SÓLIDOS EN PESO:	Blanco: 54% pesos en solido
SÓLIDOS EN VOLUMEN:	Blanco: 42% en volumen
PH:	8.5/9.5
VISCOSIDAD:	95/105 unidades Kreb's
DENSIDAD:	Blanco: 1.260 Kg/Lt astm d-1457
VOC:	40 gr/L
CONTENIDO DE PLOMO Y/O MERCURIO:	Libre de metales pesados, como plomo o mercurio al 100%
FINEZA HEGMAN:	4-5 Hegman
TIEMPO DE SECADO	1 hora por cada capa.
DILUCIÓN:	Max. 20% de agua
LAVABILIDAD:	+1000 ciclos

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

Se recomienda utilizar la pintura alfa standard como acabado en todo tipo de muros de acabado liso, rustico, yeso, ladrillo, madera, tabique, cemento, concreto y mampostería. Para mejores resultados deberá aplicarse sobre superficies previamente selladas. No deja olor, tiene muy buena brochabilidad, nivelación, durabilidad y adherencia. Recomendada para interior principalmente, que no requieran ser lavado.

4. PREPARACION DE SUPERFICIES.

La superficie debe estar seca, limpia y libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura tales como; polvo, grasas, salitre, alcalinidad, etc.

Si se trata de superficies nuevas, asegúrese que se encuentren selladas y/o fondeadas. En caso de que la superficie contenga algún problema, favor de consultar métodos y soluciones.

5. METODO DE APLICACIÓN.

Mezcle bien antes de usar. Su método de aplicación dependerá de la superficie, pero se puede aplicar con: brocha, rodillo, cepillo, equipo airless, etc. La dilución recomendada de este producto es de 20% max. Antes de iniciar a pintar se deberá sellar el muro con su sellador o primario recomendado. Después de la aplicación.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO.

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar, o exista tráfico peatonal. Esta pintura no resiste productos químicos corrosivos, altas temperaturas y ninguna otra condición extrema. No se recomienda su uso sobre concreto nuevo directo, base coat o superficies con alta alcalinidad, en estos casos mida la alcalinidad de la superficie y realice la preparación de la superficie con el primario adecuado para la misma antes de pintar. No use en áreas que estén constantemente húmedas o mojadas.

7. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD.

De acuerdo a nuestro conocimiento e investigaciones, la información técnica, contenida en esta ficha, es precisa y verdadera a la fecha, pero sujeta a cambios sin previo aviso. Nosotros garantizamos nuestro producto de acuerdo a las especificaciones arriba señaladas. No hacemos ninguna garantía de otro tipo incluyendo comercio y propósitos particulares. La responsabilidad es limitada a reemplazar el producto o reembolsar la cantidad de la compra en caso de que así proceda a juicio de Acabados Alfacama SA de CV y mediante la presentación de la factura de compra correspondiente. La mano de obra o el costo de la mano de obra y otros daños consecuentes son excluidos.